

FICHE TECHNIQUE

Enduit Tradi'Nat n°1

Grain fin 0/2

Référence : H9020-V

DESIGNATION :

Enduit extérieur écologique à base de chaux hydraulique naturelle et de sables.

DESTINATION :

L'enduit Tradi'Nat est destiné aux applications extérieures sur maçonneries de briques, blocs de béton, béton brut, etc. Pour les supports spéciaux, respecter les instructions du fournisseur.

PERFORMANCES :

Application manuelle facile, se lisse bien et colle à l'outil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

| | |
|---|--|
| Couleur | Naturelle sable. (Autres teintes au nuancier-Création Couleur). |
| Granulométrie | 0-2 mm |
| Epaisseur minimale d'application | 2 mm |
| Epaisseur maximale d'application | 8 mm par couche |
| Temps de maniabilité | 1h30 |
| Temps de séchage (T=23°C ; Hygrométrie = 50%) | 3h en surface (Dépend de l'épaisseur) |
| Eau de gâchage | 3 L pour un sac de 20 kg (ajuster si nécessaire) |
| Stockage | 12 mois Dans son emballage d'origine fermé, au sec. |

MATÉRIEL :

Platoir, truelle, taloche.

SUPPORTS :

Les supports doivent être sains, secs, propres, bien établis et sans partie friable.

Veiller à exécuter des travaux de maçonnerie soigneusement. Les joints entre les briques doivent être bien remplis, les trous ou les fissures doivent être préalablement bouchés. Eviter les surépaisseurs. Nous conseillons de poser des

profilés ou des règles aux angles et des guides verticales dans les parois.

- Sur les bétons lisses :

Tableau, linteau, soutènement, etc...

- 1^{ère} couche : Appliquer notre **Résine Sup latex H7006** au rouleau.
- 2^{ème} couche : Appliquer l'enduit **Tradi'nat** lorsque la couche de primaire est bien sèche.

PREPARATION :

Dilution à partir de 3 litres d'eau pour 20 kg de Tradi'Nat. Mélanger 5 minutes à l'aide d'un malaxeur. Laisser reposer.

APPLICATION :

- Température d'application : 5°C à 30°C. Ne pas appliquer en dessous de 5°C pour obtenir un bon durcissement du mortier. En dessous de cette valeur, la prise serait retardée. Eviter également les temps venteux car accentue le risque de fissures ou alors, prévoir des précautions appropriées.
- En été, appliquer le produit pendant les heures les plus fraîches et à l'abri du soleil.
- Ne pas appliquer en cas de forte humidité (> 70%).
- Dilution/Nettoyage : A l'eau.

Application de l'enduit à la main avec le matériel adapté à l'épaisseur souhaitée comprise dans les épaisseurs préconisées.

RENDEMENT :

A l'épaisseur minimale ~ 5 m² avec 25 kg d'enduit.
Soit **1.25 kg/m² par mm**.

Par exemple, pour une application de 8 mm :
1.25 kg/m² x 8 mm = 10 kg par m².

SECURITE :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière et des gants pour prévenir de toutes irritations dues à la présence de chaux.

Se tenir à ce qui est indiqué dans la Fiche de Données de Sécurité du produit.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr