

Terre rouge

DU ROYANS

DOMAINES D'UTILISATION

Dressage et/ou finition intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit monocouche sain, naturel, respirant.
Améliore le confort intérieur et l'isolation des murs.

COMPOSITION

Terre rouge naturellement équilibrée en argile et sable.

TEINTES

Rougeâtre.
La teinte peut être modifiée en ajoutant nos pigments.

MATÉRIEL

Platoir, spatule, éponge, malaxeur. Éventuellement matériel de projection mécanique (sablon, etc.).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

Terre Rouge du Royans ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Les supports respirants (pierre, pisé, brique, etc.) peuvent recevoir directement **Terre Rouge du Royans**. Il suffit de les humidifier au préalable.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Ajouter 7 L d'eau à 25 kg de **Terre Rouge du Royans**.
Mélanger environ 5 minutes à l'aide d'un malaxeur.
Laisser reposer 30 minutes au moins avant application.

CHARGES DÉCORATIVES

Il est possible d'ajouter notre **Paille Brute** à la **Terre Rouge du Royans** pour une application en couche de 1,5 à 2 cm.

Le dosage préconisé est de 400 g de **Paille Brute** pour 25 kg de **Terre Rouge du Royans**.

APPLICATION

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce : 10° C à 30° C.

Appliquer au platoir ou par projection mécanique (sablon, etc.).

ASPECTS DE FINITION

L'application au platoir laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à diverses finitions.

- **Lisse** : repasser le platoir au bout de 2 heures environ pour resserrer les grains. Il est possible de s'aider d'une éponge humide si le séchage est trop avancé.

- **Granitée** : en cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (au bout d'une heure environ), talocher l'enduit à l'éponge en mouvements circulaires pour faire ressortir les grains.

- **Structurée** : directement après application, passer une éponge ou une brosse sèche pour donner de légers mouvements.

Quelque soit la finition, en fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

- **Argil déco**[®], **Enduit fin à la chaux**, **BadiStuc**[®] :

Après avoir humidifié **Terre rouge du Royans**, il est possible d'appliquer **Argil déco**[®], **Enduit fin à la chaux** ou **BadiStuc**[®] en couche de finition.

RENDEMENT

Environ 6 kg par m² (4 m² avec 25 kg de **Terre Rouge du Royans**).

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

CONSERVATION

Stocker hors gel dans son emballage d'origine fermé.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.