



DOMAINES D'UTILISATION

Joint coloré plastifié spécialement étudié pour le jointement de tous carrelages sur sols et murs, intérieurs et extérieurs (cuisines, salles de bain, piscines, planchers chauffants basse température...).

Convient parfaitement au jointement des grés, faïences, céramiques, terres cuites, émaux, pâtes de verre, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Produit à base de ciment, résines synthétiques, adjuvants charges minérales fines, pigments.

- Poudre prête à gâcher
- Imperméable
- Joint de 1 à 10 mm
- Sans retrait, ni fissure
- Assortiment de 23 teintes
- Couleurs stables à la lumière
- Ne raye pas la faïence
- **Décojoint** résiste à l'eau et aux agents courants de nettoyage.

PRÉPARATION ET APPLICATION

Se conformer au DTU 52.1.

Attendre au moins 24 heures, après la pose du carrelage, pour appliquer le **Décojoint**.

Appliquer entre 5 et 30°C.

Largeur des joints : 1 à 10 mm (avec des carreaux en terre cuite il est prudent de ne pas dépasser 6 mm).

- Mélanger le contenu de la boîte de 3 kg dans un litre d'eau environ (1/3 de litre pour la boîte de 1 kg). Verser progressivement la poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.
- Durée d'utilisation de la pâte : 20 à 30 minutes.
- Étaler le mélange obtenu à l'aide d'une raclette en caoutchouc passée en diagonale.
- Veiller au bon remplissage des joints.
- Le nettoyage des carrelages s'effectue dès le début de la prise (45 minutes environ) à l'aide d'une éponge très légèrement humide.
- Terminer au chiffon sec après séchage complet (2 à 3 heures).

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Avant toute application de **Décojoint**, il est recommandé de traiter les carrelages poreux ou rugueux avec le **Bouche Pores HDC** qui :

- Facilite le nettoyage
- Évite l'incrustation des couleurs.

Irritation éventuelle liée à la présence de ciment. Se reporter aux indications de l'étiquette.

RENDEMENT

En kg/m²

Largeur des joints en mm	Dimension des carrelages					
	5x5	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40
2	0,60	0,50	0,30	0,25	0,20	
3	1,4	0,75	0,50	0,40	0,30	
5	1,5	1,25	0,80	0,60	0,40	
6	2,6	1,45	1	0,85	0,75	0,65
10				1,85	1,35	1

Valeurs données à titre indicatif, variant en fonction de l'épaisseur des carrelages.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais. **Décojoint** se conserve 2 ans dans son emballage non ouvert.

Produits annexes de traitements

BOUCHE PORES HDC

CARACTÉRISTIQUES

Emulsion prête à l'emploi formant en surface un film protecteur qui évite l'incrustation des couleurs et facilite le nettoyage des carreaux. Imperméabilise également les sols ciments.

APPLICATION

Appliquer le **Bouche Pores HDC** en 2 couches à 15 minutes d'intervalle, par pulvérisation ou au chiffon, avant toute application de **Décojoint** sur carrelage poreux ou rugueux. Le séchage est rapide. Bien s'assurer du séchage complet avant l'application du **Décojoint**.

RENDEMENT

Environ 20 m² par litre (en 2 couches).



FIXATEUR DE JOINT

CARACTÉRISTIQUES

Renforce et stabilise la tenue des joints colorés de carrelage.

Évite leur encrassement.

Indispensable sur les sols et toute surface fortement sollicitée ou fréquemment soumise aux produits nettoyants (cuisines, plans de travail, salles de bain, etc.)

APPLICATION

Après séchage complet du joint (8 jours environ), appliquer au pinceau le **Fixateur de joint** en 2 couches à 15 minutes d'intervalle.

Peut modifier légèrement la teinte initiale du joint.

IMPORTANT : Aussitôt après l'application de la seconde couche, bien essuyer les carreaux avec un chiffon sec, le fixateur après séchage étant très difficile à enlever.

SOL ÉCLAT

CARACTÉRISTIQUES

Supprime sur les carrelages, laitances, voiles de ciment, efflorescences et toute trace de ciment en général.

Remplace avantageusement l'acide chlorhydrique.

Agit rapidement et sans dégagement de vapeurs agressives.

IMPORTANT : Ne pas appliquer sur les terres cuites, carreaux de ciment et émaux fragiles sans essai préalable.

PRÉPARATION

Dissoudre 1 kg de **Sol Eclat** dans 20 litres d'eau environ. La concentration peut être augmentée en fonction du chantier à traiter.

APPLICATION

Étendre la solution sur la surface à traiter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.

Frotter énergiquement

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit.

IMPORTANT : l'usage de gants et lunettes est recommandé. Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.

DÉCAP SOL

CARACTÉRISTIQUES

Solution prête à l'emploi.

Récure, dégraisse et rénove les carrelages et les dalles ciment.

Supprime les tâches de rouille.

Remplace avantageusement l'acide chlorhydrique.

Agit rapidement sans dégagement de vapeurs agressives.

IMPORTANT : Ne pas appliquer sur les terres cuites, carreaux de ciment et émaux fragiles sans essai préalable.

APPLICATION

Étendre le **Décap Sol** sur la surface à traiter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.

Frotter énergiquement.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit.

IMPORTANT : L'usage de gants et lunettes est recommandé.

Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.