



Date d'établissement : 14/10/2009

Date de mise à jour : 01/03/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

FARINE DE MARBRE N°16

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparation d'enduits, de peintures, colles et adhésifs et revêtement de sol.

CARACTÉRISTIQUES :

Charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et sélectionnée par voie sèche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CaCO_3 : > 98%
- MgO : < 1%
- Fe_2O_3 : < 0.05%
- Al_2O_3 : < 0.01%
- Densité de la roche : 2.7
- Blancheur : $87.5 < R_y < 91$
 $0.3 < b < 1.2$

Courbe granulométrique moyenne :

