



Date d'établissement : 08/10/2009

Date de mise à jour : 26/02/2010

Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# ALUN DE POTASSE

### ***DOMAINES D'UTILISATION :***

Préparation des enduits et badigeons à la chaux.

### ***CARACTÉRISTIQUES :***

Fixateur naturel en poudre favorisant la bonne tenue des pigments.

### ***CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:***

- $\text{Al}_2\text{O}_3$  : 10.6%
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : 0.0087%
- $\text{K}_2\text{O}$  : 10.1%
- $(\text{SO}_4)_3\text{Al}_2$  : 36.2%
- $\text{SO}_4\text{K}_2$  : 18.0%

• **Humidité :** 6.2%

• **Résidu insoluble :** 0.12%

### ***PRÉPARATION :***

Pour la préparation d'un badigeon à la chaux, dissoudre 100 g d'**Alun de potasse** pour 200 g d'eau.

### ***DILUTION ET NETTOYAGE :***

A l'eau.

### ***CONSERVATION :***

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.