



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 14/10/2009

Date de mise à jour : 02/03/2010

Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# SABLE DE MARBRE 0.35 / 0.63 mm

### DOMAINES D'UTILISATION :

Préparation d'enduits.


### CARACTÉRISTIQUES :

Charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et tamisée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- $\text{CaCO}_3$ : > 98%
- $\text{MgO}$  : < 1%
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : < 0.05%
- $\text{Al}_2\text{O}_3$  : < 0.01%
- Densité de la roche : 2.7

### Courbe granulométrique moyenne :



Valeurs (mm)	0.7	0.63	0.5	0.355	0.2
Passant (%)	99.9	99.7	75	41	4.7

### NETTOYAGE :

A l'eau.

### CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE  
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr  
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros  
**DEFI - HOUILLÈRES DE CRUEJOULS**