



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 29/10/2009

Date de mise à jour : 29/06/2010

Version : 03

## FICHE TECHNIQUE

# STÉARATE DE ZINC

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Préparation de peintures et enduits.

0.5% refusé  
maxi.

- **Point de fusion :** 122 ± 2°C

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Aide le compactage des poudres et améliore l'adhérence et le pouvoir couvrant.  
Hydrofuge et lubrifiant pour le secteur des enduits et de la construction.

### **CONSOMMATION :**

0.5% par rapport au poids de chaux pour une utilisation en tant qu'hydrofugeant.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- **Aspect :** Poudre blanche
- **Teneur en zinc :** 10.5-12%
- **Humidité :** 1.5% maxi.
- **Indice d'acidité :** 3 maxi.
- **Granulométrie (tamis 200 mesh) :**

### **NETTOYAGE :**

A l'eau.

### **CONSERVATION :**

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE  
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr  
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros  
**DEFI - HOUILLÈRES DE CRUEJOULS**