



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 28/10/2009

Date de mise à jour : 26/02/2010

Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# CIRE DE CARNAUBA CLAIRE

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Préparation des peintures, encaustiques et couches protectrices.

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Cire végétale d'origine brésilienne qui provient du palmier Carnauba. La cire grise grasse claire est extraite des feuilles déployées.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- **Forme :** paillettes
- **Point de fusion:** 80-85°C
- **Indice d'acide :** 7-13
- **Indice de saponification :** 78-100
- **Couleur :** Jaune brun

### **PRÉPARATION :**

- **Cire liquide :**

Laisser dissoudre 100 g de cire dans 1 litre de solvant pendant 24 heures au minimum.

- **Cire en pâte :**

Laisser dissoudre 1 kg de cire dans 1 litre de solvant pendant 3 jours.

Il est possible de réduire ce temps en chauffant la cire au bain marie.

ATTENTION : Solvant + chaleur = DANGER

### **DILUTION ET NETTOYAGE :**

Essence de térébenthine.

### **CONSERVATION :**

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE  
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr  
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

**DEFI - HOUILLÈRES DE CRUEJOULS**